Tehnički list

Kontaktni lepak bez rastvarača

UZIN WK 222

Neoprenski lepak na bazi vode za sva konvencionalna kontaktna lepljenja

GLAVNA OBLAST PRIMENE:

- PVC meke lajsne, lajsne za stepenice, lajsne od PVC-a, linoleuma, gume, za kontaktno lepljenje
- Sve tekstilne obloge, uključujući iglane ili tkane obloge, Za kontaktno lepljenje na stepenicama u obliku blokova ili sa izbočenim ivicama, kao i za lepljenje/pokrivanje čeonih površina
- PVC/CV obloge, linoleum, kaučuk, izolacione podloge itd.
- za kontaktno lepljenje na stepenicama i stubovima
- Udarne zidne obloge i odgovarajuće tekstilne ili kompozitne obloge za kontaktno vezivanje na svim uobičajenim građevinskim podlogama na zidovima i plafonima
- Radovi na popravci lepljenja, npr. popravke spojeva,
- Visoka opterećenja u stambenim, poslovnim, industrijskim i sportskim objektima
- Toplovodno podno grejanje
- Naprezanje stolicama sa točkićima prema DIN EN 12 529
- Mokro šamponiranje i čišćenje ekstrakcijom sprejom prema RAL 991 A2

POGODNO:

Sve ravne, glatke, izravnate površine kao npr.. na starim oblogama, premazima, metalnim podlogama, košuljicama, betonu, masama, čvrsto prianjajućim zidnim bojama i tapetama, gipsu, drvetu, iverici, OSB pločama, izolacionim podlogama itd., kao i na vodootpornom, brušenom neoprenu, ili ostatacima lepka na bazi disperzije ili sintetičke smole.

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:

Snažan kontaktni lepak bez rastvarača, sa kratkim otvorenim vremenom, koji omogućava trenutno opterećenje. Za profile, trake i sve uobičajene vrste podnih obloga na upojnim ili neupojnim podlogama. Rukovanje, tehničke mogućnosti i oblasti primene odgovaraju neoprenskom lepku na bazi rastvarača. Može se koristiti samo u zatvorenom prostoru.

- vrlo lako se nanosi valjkom ili četkom
- može se primeniti i dan ranije
- veoma otporan na plastifikatore

TEHNIČKI PODACI:

Pakovanje	plastična kanta
Veličina pakovanja	1 kg, 6 kg, 12 kg
Rok trajanja	min. 12 meseci
Boja, vlažno	bež
Boja, suvo	bež
Potrošnja	300 - 550 g/m² ukupno
Otvoreno vreme	20 - 40 minuta*
Vreme vezivanja	Najmanje 2 časa*, smanjeno na 90 minuta* ako je jedna strana premazana lepkom dan ranije
Prohodno	odmah*
Termalna stabilnost	do 70 °C, u zavisnosti od obloge / podloge
Minimalna temperatura za aplikaciju	15 °C na podlozi
Spremno za opterećenje	odmah*
Varenje spojeva	nakon 12 časova*
Finalna snaga	nakon 2 dana*

*Na 20 °C i 65% relativnoj vlažnosti.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

LEED® CONTRIBUTING PRODUCT

0736

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de **RS** | Uzin Utz Srbija DOO | Bulevar Peka Dapčevića 43 | 11041 Beograd | Tel: +381 11 3989 050 | Fax: +381 11 3989 088 | E-Mail rs@uzin-utz.com | Internet www.rs.uzin.com

UZIN WK 222

PRIPREMA PODLOGE:

Podloga mora biti čvrsta, ravna, suva, bez pukotina, čista i bez materijala koji bi ometali prianjanje. Proverite podlogu u skladu sa važećim standardima i informacionim listovima i prijavite sve nedostatke.

Očistite slojeve koji smanjuju adheziju ili nestabilne slojeve. Temeljno usisajte ostatke i prašinu. U zavisnosti od vrste i stanja podloge, npr. prajmer na prašnjavim, grubim ili visoko upojnim podlogama, npr. sa UZIN PE 360, UZIN PE 260. Ako je potrebno, pripremite masom za popravku ili izravnavanje, npr. sa UZIN NC 182, UZIN NC 880 ili UZIN NC 170 LevelStar. Nakon što se reparaturna masa UZIN NC 182 ili samorazlivajuća masa osuši, potreban je naneti prajmer UZIN PE 360 (vreme sušenja 1 čas). Kontaktne površine moraju biti glatke i što ravnije. Glatke, zatvorene kontaktne površine, npr. plastika, metal, stare podne obloge, premazi itd. temeljno obrusiti i očistiti, po potrebi odmastiti. Uvek pustite da se prajmer i masa dobro osuše. Obratite pažnju na tehničke listove korišćenih proizvoda i podnih obloga.

UPUTSTVO ZA RAD:

1. Nanesite lepak sa priloženim žutim UZIN penastim valjkom grubo, kao i na uglove i ivice UZIN silikonskom četkom (br. artikla: 65151) ravnomerno i tanko na materijal koji se lepi i podlogu. Prilikom nanošenja lepka sa isporučenim valjkom od 25 cm, preporučujemo da ga prethodno rasporedite na komad iverice ili slično kako biste ravnomerno navlažili valjak.
2. Dozvolite da oba sloja lepka odstoje dok se gotovo ne lepe kada se dodirnu. Alternativno, pokrivna/profilna strana se takođe može premazati dan ranije. Druga lepljiva strana se tada samo odlepi dok se površina „malo osuši prstom“.
3. Postavite oblogu/profil na mesto odmah ili u roku od kontaktnog vremena i snažno pritisnite, trljajte i/ili tapkajte po celoj površini. Naknadna korekcija nije moguća. Posle 10 - 20 minuta ponovo snažno utrljajte, posebno na spojevima i u predelu ivica.
4. U nepovoljnim klimatskim uslovima, vreme isparavanja se povećava znatno više nego kod lepkova na bazi rastvarača. Da bi se i pored ovoga moglo brzo nastaviti sa radom, često je dovoljna jača cirkulacija vazduha, npr. otvorena vrata ili grejalica sa toplim vazduhom.
5. Uklonite sveže ostatke lepka mlakom vodom. Osušeni lepljivi ostaci takođe se mogu obrisati na mnogim površinama. Alternativno, koristite krpe za čišćenje UZIN Clean-Box.

POTROŠNJA:

Zubi	Obloga/Poleđina	Okvirna potrošnja*
UZIN penasti valjak gruba, silikonska četka	Glatke, blago teksturirane, npr. PVC obloge, gumene obloge, CV obloge itd.	150 - 200 g/m²
UZIN penasti valjak gruba, silikonska četka	na primer. grubo iglani filc, linoleum, tekstilne obloge, podloga od flisa; udarne zidne obloge, zidne obloge itd.	250 - 350 g/m²
UZIN penasti valjak gruba, silikonska četka	Podloga: u zavisnosti od stanja površine i upijanja	150 - 200 g/m²

* Na 20 °C i 65% relativnoj vlažnosti sa kantama sa kontrolisanom temperaturom

DODATNE INFORMACIJE:

Vreme kontaktnog vezivanja se smanjuje na 90 minuta ako je jedna lepljiva strana premazana dan ranije.

VAŽNE NAPOMENE:

- Može se čuvati najmanje 12 meseci u originalnom pakovanju na umereno hladnom mestu. Otporan na mraz do -4 °C. Otvorene posude dobro zatvorite i brzo potrošite sadržaj. Pustite da lepak dođe na sobnu temperaturu pre obrade.
- Najbolje za rad na sobnoj temperaturi od 20 – 25°C, na temperaturi poda najmanje 15°C i relativnoj vlažnost ispod 65%. Niske temperature i visoka vlažnost produžavaju, visoke temperature i niska vlažnost skraćuju vreme isparavanja, ugradnje i kontaktnog lepljenja.
- Vlažne podloge mogu dovesti do sekundarnih emisija. Zbog toga nanosite samo na dobro osušene podloge i uverite se da je podloga suva, čak i na izglađenim podlogama.
- Tokom radnih pauza, alat za nanošenje skladištite uronjen u posudu za lepljenje ili umotajte rolnu u foliju kako biste sprečili da se osuši.
- Uz pomoć fena može se ubrzati sušenje tokom obrade i poboljšati gipkost podne obloge, npr. za smanjenje naprezanja za tvrde obloge/profile (npr. stepeništa, Quickstep®, itd.) ili ivice sa malim radijusom.
- UZIN VK 222 se ne može koristiti za obloge manje od 2 mm debljine.
- Uzmite u obzir opšte priznata pravila zanatstva i tehnologije za polaganje podnih obloga, kao i važeće nacionalne standarde (npr. EN, DIN, VOB, OE, SIA, itd.). Primenljivi ili preporučeni za posebnu pažnju su, između ostalog sledeći standardi i listovi sa podacima:
- DIN 18 365 "Radovi na podnim oblogama", ONORM B 5236
- TKB/FCIO list „Ocena i priprema podloge za podne obloge i radove na parketu“

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023

- BEB list "Procena i priprema podloge"
- TKB/FCIO list "Lepljenje PVC podnih obloga"
- TKB/FCIO informativni list "Lepljenje elastomerne podne obloge"
- TKB/FCIO list "Lepljenje podne obloge od linoleuma"

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

- Bez rastvarača
- EMICODE EC 1 PLUS / Veoma niska emisija

SASTAV:

Polimerne disperzije, konzervansi, mineralni agregati, aditivi i voda.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:

Bez rastvarača. Preporučuje se upotreba zaštitne kreme i provetravanje radnog prostora. Kada se potpuno osuši, ima neutralan miris i ne predstavlja fiziološki ili ekološki rizik. Osnovni preduslovi za najbolji mogući kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru nakon radova na podnim oblogama su usklađenost sa standardima radnih uslova, kao i temeljno suva podloga, predpremaz i masa za izravnavanje.

ODLAGANJE:

Gde je moguće, prikupiti ostatke proizvoda i ponovo ih upotrebiti. Ne dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Prazni, sastruganii kontejneri bez kapanja mogu se reciklirati. Kontejneri sa tečnim ostacima, kao i tečni proizvod, klasifikovani su kao specijalni otpad. Osušeni ostaci proizvoda se klasifikuju kao građevinski otpad.

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023