Tehnički list

1-komponentni PUR injekcioni lepak

UZIN RK 37

Tvrdo, otporno na smicanje i brzovezujuće lepilo za popravke

GLAVNA OBLAST PRIMENE:

- popravka šupljina
- lepljenje pojedinačnih drvenih podnih elemenata ili manjih površina

POGODNO:

- cementne košuljice, kalcijum sulfatne košuljice ili beton
- podloge sa starim vodootpornim ostacima lepka ili masa
- nova, čvrsto ušrafljena iverica P4 – P7 ili OSB 2 – OSB 4 ploče
- nove mastik asfaltne košuljice
- montažne košuljice, ploče od gipsanih vlakana
- mase za izravnavanje pogodne za parket
- UZIN izolacione i podloge pogodne za parket
- Toplovodno podno grejanje

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:

UZIN RK 37 je 1-komponentni injekcioni lepak za lepljenje i sanaciju šupljina, pričvršćivanje pojedinačnih elemenata parketa ili manjih površina. Posebno nisko viskozno lepilo se stvrdnjava sa vrlo malim količinama vlage iz okoline. Zbog efekta pene, šupljine se dobro popunjavaju i stvara se čvrsta veza. Za unutrašnju upotrebu.

- veoma dobra sposobnost prodiranja i vlaženja
- dobro popunjavanje praznina

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

TEHNIČKI PODACI:

Pakovanje	plastična boca sa mlaznicom
Veličina pakovanja	250 g
Rok trajanja	min. 6 meseci
Boja	žućkasto -transparentna
Potrošnja	u zavisnosti od primene
Otvoreno vreme	oko 20 minuta*
Minimalna temperatura za aplikaciju	15 °C na podlozi
Spremno za opterećenje	nakon oko 6 časova*
Finalna snaga	nakon 1 - 2 dana*

* Na 20 °C i 65% relativnoj vlažnosti.

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de **RS** | Uzin Utz Srbija DOO | Bulevar Peka Dapčevića 43 | 11041 Beograd | Tel: +381 11 3989 050 | Fax: +381 11 3989 088 | E-Mail rs@uzin-utz.com | Internet www.rs.uzin.com

UZIN RK 37

UPUTSTVO ZA RAD:

1. Ostavite lepak na sobnoj temperaturi pre obrade.
2. Tapkanjem razgraničite i označite područje koje treba ubrizgati.
3. Odredite prvu tačku bušenja za ubrizgavanje lepka približno na sredini označenog područja i prekrijte je lepljivom trakom (npr. trakom za pakovanje) da biste izbegli pucanje i kontaminaciju lepka.
4. Izbušite drugu rupu (2 mm) u oblasti šupljine kako biste omogućili da vazduh izađe tokom ubrizgavanja
5. Probušite površinu koju ćete prskati kroz lepljivu traku prečnika od 1 do 4 mm, u zavisnosti od očekivane potrošnje, i ukloniti prašinu od bušenja.
6. Umetnite mlaznicu PE boce, koja je otvorena da odgovara prečniku izbušene rupe, u očišćenu izbušenu rupu i lagano doziranim pritiskom ubrizgajte lepak na bocu.
7. Mrlje od lepka na parketu odmah uklonite maramicama za čišćenje UZIN Clean-Box.
8. Uklonite traku nakon što završite sa nanošenjem lepka. Popunite rupu za bušenje tvrdim voskom ili kitom za drvo koji odgovara boji drvenog dekora. Preporučuje se da se izbušene rupe > 2 mm zatvorite odgovarajućim drvenim tiplom pre punjenja.
9. Nakon punjenja, opteretite površinu oko 6 sati.

VAŽNE NAPOMENE:

- Originalno pakovanje može se čuvati najmanje 6 meseci na umereno hladnom i suvom mestu. Otporan na mraz do -25°C. Otvorene posude dobro zatvorite i potrošite u roku od nedelju dana.
- Najbolje za rad na 18 – 25 °C, temperaturi poda iznad 15 °C i relativne vlažnost ispod 65%. Niske temperature i niska vlažnost produžavaju, visoke temperature i visoka vlažnost skraćuju vreme ugradnje, vezivanja i sušenja.
- Može se koristiti i pre brušenja parketa i, uz preduzimanje odgovarajućih mera predostrožnosti, kod već završenog.
- Dimenzionirajte prečnik bušotine između 1 i 4 mm u zavisnosti od procenjene zapremine šupljine koju treba ispuniti

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

- Bez rastvarača
- EMICODE EC 1 PLUS / Veoma niska emisija

SASTAV:

Modifikovani poliuretanski prepolimeri koji se očvršćavaju na vlagi.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:

Bez rastvarača. Nezapaljivo. Sadrži difenilmetan-diizocijanat (MDI). Štetno ako se udiše. Iritira oči, respiratorni sistem i kožu. Postoje ograničeni dokazi o kancerogenom efektu za udišuće pare MDI. Štetno: Može prouzrokovati oštećenje organa usled produženog ili višekratnog izlaganja. Može izazvati preosetljivost udisanjem i kontaktom sa kožom. Obezbedite dobru ventilaciju. Koristite zaštitnu kremu, zaštitne rukavice i zaštitne naočare. Nakon kontakta sa kožom, odmah oprati sa dosta vode i sapuna. U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa puno vode i potražiti savet lekara. Obratite pažnju na bezbednosne informacije na etiketi proizvoda kao i na bezbednosnom listu. Kada očvrsne, ima neutralan miris i ne predstavlja fiziološki ili ekološki rizik.

ODLAGANJE:

Gde je moguće, prikupiti ostatke proizvoda i ponovo ih upotrebiti. Ne dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Prazni, sastrugani kontejneri bez kapanja mogu se reciklirati. Kontejneri sa tečnim ostacima, kao i tečni proizvod, klasifikovani su kao specijalni otpad. Osušeni ostaci proizvoda se klasifikuju kao građevinski otpad. Stoga sakupite otpadni materijal, i ostavite da se stvrdne, a zatim odložite kao građevinski otpad.

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023